



EMBALAGEM

- Lata de 3,6L - Componente A: 2,88L.
- Lata de 0,9L - Componente B: 0,72L.
- Lata de 0,9L - Diluente: 0,72L.

INDICAÇÕES DE USO

- Muros e fachadas de edificações residenciais, comerciais e industriais.
- Pisos cimentícios de alta movimentação
- Substratos já revestidos com PU ou epóxi, como camada de sacrifício.
- Acabamento de estruturas ferrosas.
- Interno e externo.

CONSUMO⁽¹⁾

	Rendimento médio por embalagem Kit com 3,6L
1 demão	±32,4m ²
2 demãos	16,2m ²
3 demãos	10,8m ²

TEMPOS⁽¹⁾

	Entre demãos	Secagem Final
	4 h	7 dias

⁽¹⁾ OBS: Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.

DESCRIÇÃO:

Verniz a à base de resina poliuretânica acrílica alifática, bicomponente, de alto desempenho para aplicação em substratos cimentícios, madeira e metal.

CARACTERÍSTICAS:

- Produto bi componente.
- Reduz a impregnação da sujeira.
- Alta proteção contra marcas de calçados e cadeiras em uso comercial de alto tráfego.
- Fácil limpeza contra impregnação de sujeira e marcas de borracha.
- Longa durabilidade e brilho.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixo teor de VOC.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Resina PU alifática, solventes aromáticos, acetatos, aditivos especiais e diluentes.
 - Cor: Incolor.
 - Densidade fresca: 1,0 g/cm³.
 - Temperatura: Ambiente deve estar entre 10°C e 35°C e a base entre 10°C e 27°C durante as primeiras 24 horas a partir da aplicação.
 - Validade: Componente A: 24 meses
Componente B: 6 meses.
 - Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo de 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.
 - Secagem ao toque: 4h^(a)
 - Repintura: mínimo 16h e máximo 48h.*^(a)
*Se for ultrapassado o intervalo máximo indicado para a aplicação da demão subsequente, será necessário proceder o lixamento superficial do verniz, para garantir a aderência entre as camadas.
 - Cura total: 7 dias.^(a)
 - Tempo de utilização (Pot-life): 4 horas,^(a)
Temperaturas elevadas causam a redução no tempo de utilização do produto.
 - Número de demãos: No mínimo 3.
 - Espessura por demão: 40 - 60µm.
 - Rendimento: 9,0 m²/L com espessura seca de 45µm.
 - Teor de sólidos: 40% +/- 2%
 - Relação de mistura: 4A:1B.
- ^(a)A 25°C

NÃO INDICADO PARA:

- ✗ Aplicações que o substrato esteja abaixo de 5°C ou acima de 35°C.
- ✗ Aplicações com a umidade relativa do ar acima de 80%.